

Ampatex® Eco 5 extra



www.ampack.biz

Nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung, gitterverstärkt

Pare-vapeur et couche d'étanchéité à l'air durables, avec renfort antidéchirure

Freno vapore e strato ermetico all'aria sostenibili, a prova di strappo

Sustainable vapour seal and airtight layer, lattice-reinforced

1,5 m × 50 m

75 m² / s_d: 5 m

innen
intérieur | interno
internal

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Rollenmasse	Dimension des rouleaux	Dimensioni dei rotoli	Roll dimensions		
Länge	Longueur	Lunghezza	length	50m	EN 1848-2
Breite	Largeur	Larghezza	width	1,5 m	EN 1848-2
Fläche	Surface	Superficie	area	75 m ²	
s_d-Wert	Valeur s_d	Valore s_d	s_d value	5 m	EN 1931
Gewicht	Poids	Peso	Weight	107 g/m ² (± 5%)	EN 1849-2
Reissfestigkeit	Résistance à la déchirure	Resistenza allo strappo	Tear resistance		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	210 N/5cm	EN 12 311-2 / A
quer	sens transversal	trasversale	transverse	160 N/5cm	EN 12 311-2 / A
Reissdehnung	Allongement à la déchirure	Allungamento allo strappo	Tear elongation		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	21%	EN 12 311-2 / A
quer	sens transversal	trasversale	transverse	22%	EN 12 311-2 / A
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	Résistance à la déchirure (au clou)	Resistenza allo strappo (chiodi)	Resistance to further tearing (nail shaft)		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	160 N	EN 12 310-1
quer	sens transversal	trasversale	transverse	180 N	EN 12 310-1

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Brandverhalten	Réaction au feu	Comportamento al fuoco	Fire performance	E	EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Résistance à la pénétration d'eau	Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Resistance to water penetration	W1	EN 1928
Wasserdichtheit bei 2 kPa	Etanchéité à l'eau à 2 kPa	Tenuta all'acqua con 2 kPa	Waterproofing at 2 kPa	bestanden / réussi / superato / passed	EN 1928
Überlappungsbreite	Largeur de recouvrement	Larghezza della sovrapposizione	Width of overlap	10 cm	
Geradheit	Rectitude	Rettilinearità	Straightness	<75 mm/10m	EN 1848-2
Luftdichtheit	Etanchéité à l'air	Tenuta all'aria	Air tightness	luftdicht / étanche à l'air / ermetico / airtight	



Die 20-jährige Premium-Garantie von Ampack deckt während der ersten 10 Jahre Material-, Ein- und Ausbaukosten und während weiterer 10 Jahre die Materialkosten.

La garantie premium de 20 ans d'Ampack couvre les frais de matériel, de montage et de démontage pendant les 10 premières années et les frais de matériel pendant les 10 années suivantes.

La garanzia Premium di Ampack della durata di 20 anni copre per i primi 10 anni i costi del materiale, i costi di montaggio e smontaggio, mentre per gli altri 10 anni copre soltanto i costi del materiale.

Ampack's 20-year Premium Guarantee covers material costs as well as installation and dismantling costs in the first 10 years, and material costs for a further 10 years.



Einsatzgebiete und Besonderheiten

- > Gitterverstärkt: ideal für Einblasdämmung
- > Weiches Material, gut zu verarbeiten
- > Gut zu verkleben
- > Besteht zu 60% aus nachwachsenden Rohstoffen

Verlege-Tipps

Ampatex® Eco 5 extra ist Dampfbremse und Luftdichtung zugleich. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche sind abzudichten. **Ampatex® Eco 5 extra** wird im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämmschicht eingesetzt und im Überlappungsbereich mit Klammern oder Nägeln verdeckt befestigt. Die glatte, bedruckte Seite zeigt dabei zum Raum und auf dieser wird verklebt. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen. Die Überlappungen sind anschliessend mit **Ampacoll® INT** dicht abzukleben. Auf nicht nagelbaren Unterkonstruktionen stellt das Klebeband **Ampacoll® DT** eine Montagehilfe dar. Durch Anbringen der raumseitigen Verkleidung erfolgt dann die definitive Befestigung. Randanschlüsse sind mit **Ampacoll® BK 530** oder **Ampacoll® RA** auszuführen. Poröse oder staubige Untergründe mit **Ampacoll® Primax** vorstreichen. Durchdringungen wie Lüftungs- und Elektrorohre, Pfetten, Sparren usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® BK 535** oder **Ampacoll® Elektro/Install** Manschetten abzudichten. Bei porösen, staubigen oder rauhen Untergründen ist auch hier ein Voranstrich mit **Ampacoll® Primax** notwendig.

Emploi et particularités

- > Avec renfort antidéchirure: idéal pour les isolations par soufflage
- > Matériau souple, agréable à travailler
- > Collage facile
- > Composé à 60% de matières premières renouvelables

Conseils de pose

Ampatex® Eco 5 extra sert à la fois de pare-vapeur et de couche d'étanchéité à l'air. Tous les joints, toutes les fentes, tous les raccords avec les parties de construction ou entre les lés doivent être scellés de manière étanche à l'air. Les endroits où la surface est endommagée doivent être réparés de manière étanche. **Ampatex® Eco 5 extra** doit être posé du côté chaud de l'isolation thermique des constructions sèches. Clouage ou agrafage caché sous les joints à recouvrement. Le côté lisse et imprimé du pare-vapeur doit donner côté chambre. Le collage s'effectue sur cette face. Faire attention à ménager des joints de recouvrement de 10 cm. Une fois les lés posés, coller les joints de recouvrement de manière étanche avec le ruban **Ampacoll® INT**. Lorsque la sousconstruction ne se prête pas au clouage ou à l'agrafage, utiliser le ruban adhésif **Ampacoll® DT**. L'habillage des parois de la chambre consolide durablement la fixation du pare-vapeur. Les raccords aux bords doivent être réalisés avec **Ampacoll® BK 530** ou **Ampacoll® RA**. Préparer les supports poreux ou poussiéreux avec Ampacoll® Primax. Fermer de manière étanche à l'air les endroits de passage de canaux d'aération ou de câblage électrique, de pannes ou de chevrons etc. avec **Ampacoll® BK 535** ou **Ampacoll® Elektro/Install** manchettes. Appliquer préalablement **Ampacoll® Primax** sur les supports poreux, rugueux ou poussiéreux.

Campi di applicazione e particolarità

- > A prova di strappo: ideale per isolamento a insufflaggio
- > Materiale morbido, facile da lavorare
- > Facile da incollare
- > Costituito al 60% da risorse rinnovabili

Consigli per la posa


Ampatex® Eco 5 extra è un freno vapore e strato impermeabile all'aria. Ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati. **Ampatex® Eco 5 extra** viene impiegato all'interno delle costruzioni asciutte. Esso è posato sul lato caldo della costruzione e fissato in corrispondenza delle sovrapposizioni con graffe o chiodi. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l'interno ed è su questo lato che viene applicato il nastro adesivo. Durante la posa i teli vengono sovrapposti di 10 cm e i giunti sigillati ermeticamente con il nastro adesivo **Ampacoll® INT**. Sui supporti dove non è possibile impiegare chiodi o graffe, il nastro adesivo **Ampacoll® DT** rappresenta una valida alternativa. In questo caso il fissaggio diventerà definitivo con l'applicazione del rivestimento interno. I raccordi perimetrali vanno sigillati con **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll® RA**. Applicare preventivamente Ampacoll® Primax su supporti porosi, polverosi o umidi. Gli elementi passanti come tubi di ventilazione, tubi elettrici, terzere, correntini ecc. vanno sigillati permanentemente con **Ampacoll® BK 535** o **Ampacoll® Elektro/Install** manicotti. Anche in questo caso su supporti porosi, polverosi o umidi applicare **Ampacoll® Primax**.

Areas of application and special features

- > Lattice-reinforced: ideal for injection insulation
- > Soft material, easy to process
- > Easy to apply
- > Made with sustainable raw materials (60%)

Tips when laying

Ampatex® Eco 5 extra is both a vapour check and an air seal. All joints, gaps, overlaps, connections and openings must be hermetically sealed. Surface damage must be sealed. In dry interiors, **Ampatex® Eco 5 extra** should be used on the warm side of the heat-insulating layer, and in areas where there is an overlap it should be fastened with concealed staples or nails. The smooth, printed side faces into the room and this is the surface onto which the next product should be taped. When laying, make sure that the strips overlap by 10 cm. The overlaps should then be completely covered with the **Ampacoll® INT** supplied. **Ampacoll® DT** adhesive tape is useful where the underlying material cannot be nailed. Finally the lining on the inside is fixed in place. **Ampacoll® BK 530** or **Ampacoll® RA** are used for edge connections. Porous or dusty surfaces should be pretreated with **Ampacoll® Primax**. Penetrations such as ventilation pipes, conduits, purlins, rafters, etc. should be permanently sealed with **Ampacoll® BK 535** or **Ampacoll® Elektro/Install** sleeves. With porous, dusty or rough surfaces, a pretreatment of **Ampacoll® Primax** is also required



Trockener Innenausbau / Construction intérieure sèche
Costruzioni interne eseguite a secco / Dry interior construction

- | | |
|--|--|
| 1 Ampatex® Eco 5 extra | 4 Ampack Dachbahn
Lé de sous-toiture Ampack
Telo di sottotetto Ampack
Ampack roof membrane |
| 2 Klebeband Ampacoll® Easy
Ruban adhésif Ampacoll® Easy
Nastro adesivo Ampacoll® Easy
Ampacoll® Easy adhesive tape | 5 Bekleidung
Revêtement
Rivestimento interno
Cladding |
| 3 Ampack Winddichtung
Étanchéité au vent Ampack
Telo a tenuta del vento Ampack
Ampack wall membrane | |

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

